



PLACA-CERAMICA-ACERO-GOMA



Diseñada para satisfacer las necesidades de nuestros clientes en el area minera se elabora de acuerdo a los más óptimos canones de calidad en cuyo proceso interviene un equipo selecto de soldadores calificados.

Características técnicas (referenciales)

LISTA DE COMPONENTES

Plancha de recubrimiento

Material	Descripción	Calidad
ACERO A37 – 24 ES	PLACA BASE	A-37-24ES
CAUCHO	ALTA RESISTENCIA ; ABRASION,CORTE, DESGARRO E IMPACTO	65 SHORE A
CERAMICA DE OXIDO DE ALUMINIO (92% AL2 O5)	RESISTENCIA CORROSION DESGASTE Y ROTURA	1560 HV
PERNO W 5/8 x 11	COMERCIAL	



IMAQ.

Parinacota 381 - Galpón 6 - Quilicura
Santiago de Chile - Fonos: 739 28 87 -
739 00 54 - Fax 739 07 49
www.imaquingenieria.cl